

FDV - dokumentasjon

gjerdemannen.no

EuroWind AS

Produktnavn:	gjerdemannen.no Klassisk 312, Bred stakitt 301, Smal stakitt 1515, levegg tett 001. (180/150 høy)
Produktspesifikasjon	Gjerder og Levegg i PVC (Polyvinylklorid) Leveres i: Hvit, tilsvarende RAL 9010 (Renhvitt/Pure White). Innhold: 100% ren Pvc , dvs ikke iblandet resirkulert materiale. Titanium dioxide (TiO ₂) 10-12% UV filter (UV531) blyfri Ca/Zn stabilisator
Brann fakta PVC vs Trevirke	Antennelsesevne PVC = 390 grader celsius Trevirke = 240 grader celsius Brennbarhet : LOI høyere enn 26 regnes som selvslukkende. PVC = 50 LOI Trevirke = 21 LOI
Kort oppsummering	PVC vil ikke brenne uten at den tilføres varme fra andre brennende gjenstander. Dette betyr at faren for spredning av en brann reduseres kraftig ved bruk av hard PVC
Anvisning for drift og vedlikehold	Se over gjerde ca 1 gang pr år etter synlige skader Og sjekk at det er forsvarlig festet til underlaget. Vask ca. en gang i året, eller oftere om behov. Vi anbefaler vaskemiddel Jif båtshambo og lunket vann
Henvisninger Vedlegg	Monteringsanvisning (se www.eurowind.no)
Leverandør	Euro Wind AS Storbotn 110 , 5106 Øvre Ervik Telefon 55259505 Email: post@eurowind.no
Sist revidert:	11.sep.26

